




سلول های خورشیدی

سلول خورشیدی چیست؟


- سلول خورشیدی یک قطعه الکترونیکی است که نور خورشید را می‌گیرد و آن را مستقیماً به برق تبدیل می‌کند.
- هر سلول تقریباً به اندازه کف دست یک فرد بزرگسال، به شکل هشت ضلعی و به رنگ سیاه مایل به آبی است.
- سلول‌های خورشیدی معمولاً به هم می‌پیوندند و واحدهای بزرگتری به نام ماژول خورشیدی را می‌سازند، و این واحدها خود در واحدهای بزرگتری نیز شناخته می‌شوند که به صفحه یا پنل خورشیدی معروف هستند.
- صفحه‌های سیاه یا آبی که روی سقف برخی خانه‌ها مشاهده می‌کنید، پنل خورشیدی هستند.
- همچنین، سلول خورشیدی می‌تواند به شکل تراشه‌های کوچک برای تأمین برق وسایل کوچک مانند ماشین حساب‌های جیبی و ساعت‌های دیجیتال باشد.




سلول خورشیدی مازوّل خورشیدی



PV



پنل خورشیدی







فناوری فتوولتائیک

- در فناوری فتوولتائیک، پرتوهای خورشیدی توسط صفحات سلول کوچکی از نیمه رساناها به الکتریسیته تبدیل می شود.
- .
- سلول های فتوولتائیک به دو شکل صفحه تخت و متمرکز کننده ساخته می شوند.
- .
- نوع صفحه تخت همان سلول های خورشیدی رایج است که نور را بی واسطه به نیمه رسانا می رساند و به الکتریسیته تبدیل می کند.
- ولی سلول های متمرکز کننده ابتدا نور خورشید را به کمک یک بازتابنده متمرکز و سپس آن را به سمت سلول خورشیدی هدایت می کنند.



- برای اینکه سلولهای خورشیدی توضیح داده شود، نیاز هست نیمه هادی ها را توضیح دهیم



سلولهای خورشیدی کانوونی ساز


نیمه هادی

- نیمه هادی ها موادی هستند که رسانایی آنها چیزی بین رسانایی هادی ها (اغلب فلزات) و غیرهادی ها یا عایق ها (مانند سرامیک ها) است. نیمه هادی ها می توانند ترکیباتی مانند **گالیم آرسنید** یا عنصر خالص مانند **ژرمانیوم** یا **سیلیکون** باشند.
- نیمه هادی ها را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
 - ۱- نیمه هادی ذاتی
 - ۲- نیمه هادی غیر ذاتی



نیمه هادی ذاتی

- این نیمه هادی فقط از یک نوع عنصر تشکیل شده است. ژرمانیوم Ge و سیلیکون Si متدالول ترین انواع عناصر نیمه هادی ذاتی هستند.
- وقتی دما افزایش می یابد یا تحت تاثیر میدان الکتریکی قرار می گیرند، در اثر برخورد اتم ها به یکدیگر، تعداد کمی الکترون می توانند آزادانه در شبکه حرکت کنند، بنابراین در موقعیت اصلی (حفره) خود غیبت ایجاد می شود.
- این الکترون ها و حفره های آزاد به هدایت الکتریسیته در نیمه هادی کمک می کنند.



ساز و کار هدایت نیمه هادی های ذاتی (الف) در حضور میدان الکتریکی (ب) در صورت عدم وجود
میدان الکتریکی.

نیمه هادی غیر ذاتی

- با افزودن تعداد کمی از اتم‌های جایگزین مناسب به نام ناخالصی می‌توان رسانایی نیمه هادی‌ها را بسیار بهبود بخشید.
- به فرایند افزودن اتم‌های ناخالصی به نیمه‌هادی خالص آلاییدن یا دوپینگ گفته می‌شود. معمولاً فقط یک اتم در 10^7 تا اتم کل، در نیمه‌رسانای ناخالص شده جایگزین می‌شود. یک نیمه‌هادی غیر ذاتی را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

- نیمه‌هادی نوع N
- نیمه‌هادی نوع P




نیمههادی نوع N

- هنگامی که یک نیمههادی خالص (سیلیکون یا ژرمانیوم) توسط ناخالصی پنج ظرفیتی (Be, Sb, As, P) ناخالص شود، چهار الکترون از پنج الکترون با چهار الکtron Ge یا Si پیوند میخورند.
- پنجمین الکترون دوپینگ آزاد میشود. بنابراین، اتم ناخالصی یک الکترون آزاد برای هدایت در شبکه میدهد و دهنده نامیده میشود. از آنجا که تعداد الکترون آزاد با افزودن ناخالصی افزایش مییابد، حاملهای بار منفی نیز افزایش مییابند. از این رو به آن نیمههادی نوع N گفته میشود.



نیمه‌هادی نوع P

- هنگامی که یک نیمه‌هادی خالص با یک ناخالصی سه ظرفیتی ناخالص شود، (Ga, In, Al, B) پس از آن، سه الکترون ظرفیت پیوند ناخالصی با سه الکtron از چهار الکترون نیمه‌هادی پیوند می‌خورند.
- این امر باعث عدم وجود الکترون (حفره) در ناخالصی می‌شود. این اتم‌های ناخالصی که آمده‌اند پذیرش الکترون‌های پیوندی هستند «پذیرنده» نامیده می‌شوند.




انواع نیمه‌هادی غیرذانی




سلول خورشیدی چگونه کار می کند

- سلول خورشیدی یک ساندویچ از دو لایه مختلف سیلیکون است که به طور خاص آلاییده شده‌اند (به آن‌ها ناخالصی افزوده شده است)
- وقتی یک لایه سیلیکون نوع n را روی یک لایه سیلیکون نوع p قرار می‌دهیم.



مراحل تولید برق سلول خورشیدی

۱. وقتی نور خورشید به سلول می‌تابد، فوتون‌ها (ذرات نور) سطح بالایی را بمباران می‌کنند.
۲. فوتون‌ها (تودههای زرد) انرژی خود را از طریق سلول به پایین انتقال می‌دهند.
۳. فوتون‌ها انرژی خود را به الکترون‌ها (تودههای سبز) در لایه پایین‌تر و نوع P می‌دهند.
۴. الکترون‌ها از این انرژی برای پرش از طریق سد به لایه فوقانی نوع n و گردش از مدار استفاده می‌کنند.
۵. الکترون‌ها با گردش در مدار لامپ را روشن می‌کنند.




سلول های خورشیدی نسل اول

- تک بلور سیلیکونی
- چند بلور سیلیکونی

سیلیکون تک بلوری

- سلول های سیلیکون بلوری نخستین نسل از سلول های خورشیدی هستند.
- اولین سلول سیلیکون بلوری در سال ۱۹۵۴ در آزمایشگاه بل آمریکا ساخته شد و تا دهه ۱۹۸۰ بیشترین کاربرد این سلول ها محدود به فضاپیماها و ما هواره ها می شد.
- با توسعه این سلول ها و کار روی بازدهی آن ها از سال ۱۹۸۰ تا به امروز، بازده ۲۵٪ در شرایط آزمایشگاهی برای سلول های سیلیکون تک بلوری نیز حاصل شده است.




سیلیکون چند بلووری


- پردازش سلول های خورشیدی سیلیکونی چنdblوری بسیار مقرن به صرفه اند که با خنک کردن در قالب گرافیتی پر شده از سیلیکون مذاب ایجاد می شوند.
- سلول های خورشیدی سیلیکونی چنdblوری در حال حاضر معروف ترین نوع سلول های خورشیدی اند.
- برای تولید ۱ مگاوات مازول های خورشیدی معمولی حدود ۵ تن پلی سیلیکون مورد نیاز است

تفاوت پنل خورشیدی مونو و پلی کریستال سیلیکونی

- تفاوت پنل خورشیدی مونو و پلی در واقع، تفاوت در نوع ساختار سیلیکونی سلول خورشیدی آنهاست.
- در ساخت سلول های خورشیدی مونوکریستال همانطور که از اسمش مشخص است از یک کریستال سیلیس استفاده می شود. در حالی که سلول های پلی کریستال، از تجمع چندین کریستال سیلیس در یک سلول ساخته می شوند.



(a) Monocrystalline



(b) Multicrystalline

- همانطور که در شکل می‌بینید سلول مونوکریستال از یک کریستال سیلیکونی یکپارچه ساخته شده و به همین دلیل الکترون‌ها می‌توانند به راحتی درون سلول حرکت کنند و به همین دلیل انرژی الکتریکی بیشتری تولید می‌شود و راندمان پنل خورشیدی افزایش می‌یابد.
- اما در سلول پلی کریستال، به دلیل عدم یکپارچگی کریستال سیلیکونی و هم چنین استفاده از کریستال‌های متفاوت، الکترون‌ها به راحتی حرکت نمی‌کنند، در نتیجه انرژی الکتریکی کمتری تولید می‌شود و راندمان پنل خورشیدی کاهش می‌یابد.
- همین ساختار یکپارچه سلولی و بازدهی بیشتر پنل‌های مونوکریستال، باعث می‌شود ابعاد آن‌ها نسبت به پنل‌های پلی کریستال کاهش یافته و در نتیجه فضای کمتری اشغال کنند.



- تفاوت پنل خورشیدی پلی و مونو در ظاهر هم قابل تشخیص است. بهترین روش تشخیص، تفاوت رنگ آن هاست. همان طور که در تصویر زیر می بینید پنل های خورشیدی مونوکریستال معمولاً سیاه و یا آبی تیره هستند در حالی که پلی کریستال ها، آبی روشن هستند.
- هم چنین در پنل های مونوکریستال برای بالا بردن راندمان و حداکثر استفاده از مساحت پنل، باید سلول ها به شکل مربع کنار هم قرار بگیرند تا بیشترین سطح پنل را پوشش دهند، اما از آنجا که تولید سیلیکون مونوکریستال، فرآیند بسیار هزینه بری است با صرف نظر از گوشه های 90° درجه، مقدار پرتوی کاهش می یابد در نتیجه شکل ظاهری سلول های مونوکریستال، معمولاً به شکل مربعی با گوشه های زاویه دار است.






Mono

To make cells for monocrystalline panels, silicon is formed into bars and cut into wafers



Poly

To make cells for polycrystalline panels, fragments of silicon are melted together to form the wafers



- خیلی افراد بر این باورند که پنل های خورشیدی در آب و هوای گرم بهتر عمل می کنند اما مساله این است که آنچه در عملکرد پنل های خورشیدی بسیار موثر است زاویه تابش و میزان تابش خورشید است.
- پنل های مونوکریستال، در شرایط نور کم و در هوای ابری، بازدهی بالاتری نسبت به پلی کریستال ها دارند، در نتیجه در مکان هایی که تعداد روز های ابری بیشتر است استفاده از پنل های مونوکریستال توصیه می شود.

مهم ترین سلول های خورشیدی نسل دوم

- لایه نازک سیلیکون آمورف
- لایه نازک کادمیم تلورید
- سلول خورشیدی فیلم نازک **TFSC**، که سلول فتوولتائیک فیلم نازک **TFPV** نیز نامیده می شود.
- نسل دوم سلول های خورشیدی است که از قرار دادن یک یا چند لایه یا پوشش نازک **TF** از مواد فتوولتائیک بر روی لایه ای از شیشه، پلاستیک یا فلز درست می شود.
- از لحاظ تجاری سلول های خورشیدی فیلم نازک با استفاده از تکنولوژی های مختلفی ساخته می شوند



لایه نازک سیلیکون آمورف

- کلمه "آمورف" در لغت به معنای بی شکل است.

سلول‌های خورشیدی آمورف برای کاربردهای مقیاس کوچک‌تر مانند ماشین‌حساب‌های جیبی و ساعت‌های دیجیتال و... مفید می‌باشد و اخیراً تلاش‌هایی برای نصب پنل خورشیدی‌یازنوع سیلیکون آمورف شده است.

تولید این ماده نیازمند فرایند دمایی پایین می‌باشد.

با توجه به استفاده از مواد ارزان قیمت و انعطاف‌پذیر، تولیدی قابل توجهی داشته و نیازمند مواد سیلیکونی کمی می‌باشد.


راندمان	معایب	مزایا	نوع پنل خورشیدی
~ ۲۰٪.	هزینه‌های بالاتر	راندمان و عملکرد بالا	تک کریستالی
~ ۱۵٪.	راندمان و عملکرد کمتر	هزینه‌های کمتر	پلی کریستالی
~ ۷-۱۰٪.	بازده و عملکرد پایین‌تر	قابل حمل و انعطاف‌پذیر	لایه نازک



- لایه‌های نازک سیلیکون نوع n و p با ضخامت‌های کمتر از ۲۰ نانومتر است.
- دیگر لایه‌های نازک به کار گرفته شده در این دسته از سلول‌های خورشیدی لایه سیلیکون ذاتی با ضخامت ۳۰۰ نانومتر، لایه اکسید ایندیم قلع ITO با ضخامت ۱۵۰ نانومتر، لایه اکسید روی آلایش شده با الومینیوم AZO با ضخامت ۲۰۰ نانومتر و الکترود نقره با ضخامت ۳۰۰ نانومتر هستند
- ضخامت نهایی پنل‌های مونتاژ شده بر پایه این سلول‌ها می‌تواند تا ۳۰۰ برابر نسبت به سلول‌های سیلیکونی بلوری کمتر باشد.
- برای تهیه لایه نازک سیلیکون آمورف معمولاً از روش‌های تبخیری مانند رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما PECVD استفاده می‌شود.


Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD)





لایه نازک کادمیم تلورید

- لایه جاذب این دسته از سلول‌های خورشیدی لایه‌ای با ضخامت ۱۰ میکرون از کادمیوم تلورید به صورت نیمه هادی غیر ذاتی نوع p است.
لایه‌های به کار رفته در سلول‌های خورشیدی کادمیوم تلورید عبارت اند از:
 - ۱- شیشه رسانای هادی: معمولاً از شیشه‌های حاوی لایه اکسید قلع ایندیم ITO به عنوان الکترود جلویی استفاده می‌شود.
 - ۲- نیمه هادی کادمیم سولفید CdS پلی کریستال نوع n با ضخامت ۱۰۰ نانومتر که به عنوان لایه پنجره عمل می‌کند.
 - ۳- لایه جاذب این دسته از سلول‌های خورشیدی لایه‌ای با ضخامت ۱۰ میکرون از کادمیوم تلورید به صورت نیمه هادی غیر ذاتی نوع p است
 - ۴- طلا با ضخامت ۵۰ نانومتر که به عنوان الکترود پشتی لایه نشانی می‌شود.



تولید این نوع پنل‌ها تنها منحصر به دو شرکت خاص است؛ بطوریکه در حال حاضر تنها دو شرکت First Solar آمریکا و شرکت Calyxo آلمان به صورت تجاری اقدام به ساخت این نوع از پنل‌ها کرده‌اند

مزایا و معایب سلول کادمیم تلوراید

- شرکت First Solar یک طرح جامع بازیافت پنلهای خورشیدی را پیاده کرده است. به طوری که تا ۹۵ درصد مواد نیمه‌هادی و ۹۰ درصد شیشه‌های مورد استفاده از پنلهای بازیافت شده و برای ساخت دوباره پنل از آنها استفاده می‌شود.
- تلوریوم که از آن یون‌های تلوراید ساخته می‌شود، عنصری کمیاب و آزمایشگاهی است که باعث می‌شود تولید انبوه این تکنولوژی در آینده با مشکلات اقتصادی مواجه شود.



مهم ترین سلول های خورشیدی نسل سوم

سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ

- به طور کلی، از ویژگیهای سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ در مقایسه با سلولهای خورشیدی دیگر میتوان به هزینه‌ی پایین تولید، تنوع رنگ و شکل، انعطاف پذیری و سبک وزنی اشاره کرد.
- این در حالی است که سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ نسبت به سلولهای خورشیدی دیگر بازده پایینتری نشان میدهند که لازم است به طور قابل توجهی بهبود داده شود.
- سلول خورشیدی حساس شده با رنگ تنها نمونه‌ای از فناوری نسل سوم سلولهای خورشیدی است که تاکنون به مرحله‌ی تجاری سازی رسیده است.






مکانیسم عملکرد سلو های خورشیدی حساس شده به رنگ

- نور خورشید با عبور از الکتروولیت شفاف، به مولکول رنگ رسیده و الکترون های آن را برانگیخته می کند.
- این الکترونها وارد تیتانیا می شوند. تیتانیا نیمه رسانا با نوار ممنوعه حدود ۳/۵ الکترون ولت است.
- الکترون ها در این نوار ممنوعه جذب و تیتانیا میدان الکتریکی و در نتیجه آن جریان ایجاد می کند. این جریان وارد مدار شده و بعد به کاتد انتقال می یابد.
- کاتد (پلاتین) همچنین نقش کاتالیزور نیز دارد و الکترون ها را وارد الکتروولیت می کند تا از طریق واکنش شیمیایی در الکتروولیت، دوباره الکترون ها وارد مولکول رنگ شوند.
- نقش الکتروولیت ها تولید الکtron لازم برای بازگشت ماده رنگینه به حالت پایه و تکرار فرایند برانگیختگی است. بنابر این، عملکرد طولانی مدت سلول های خورشیدی حساس شده با رنگدانه وابسته به بخش الکتروولیت است




مکانیسم عملکرد سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ






Transparent conductive oxide (TCO)






N-3 C₂₆H₁₆N₆O₈RuS₂ Mol Wt:
705.64



N-719 C₅₈H₈₆N₈O₈RuS₂ Mol
Wt: 1188.55



Z-907 C₄₂H₅₂N₆O₄RuS₂ Mol
Wt: 870.10

Figure 2. Ruthenium-based N-3, N-719 and Z-907 dyes.

رنگ‌های حساس به نور معمولاً از کمپلکس‌های روتینیوم پلی‌پیریدین استفاده می‌شود



کاربردهای سلول‌های خورشیدی حساس به رنگ

سلول خورشیدی حساس به رنگ، به عنوان یک فناوری نوین در زمینه انرژی، کاربردهای گسترده‌ای دارند. در زیر به برخی از مهم‌ترین کاربردهای این سلول‌ها اشاره می‌شود:

تأمین نیروی حرکتی ماهواره‌ها و سفینه‌های فضایی

سلول‌های خورشیدی حساس به رنگ به عنوان منابع انرژی موثر برای تأمین نیروی حرکتی ماهواره‌ها و سفینه‌های فضایی به کار می‌روند.

تولید برق در نیروگاه‌های فتوولتائیک

در نیروگاه‌های فتوولتائیک، سلول‌های خورشیدی حساس به رنگ به عنوان منابع اصلی برای **تولید برق از انرژی خورشید** استفاده می‌شوند.

استفاده در دستگاه‌های حرکتی مختلف

سلول خورشیدی حساس به رنگ در خودروها، قایق‌های کوچک و دستگاه‌های حرکتی دیگر به عنوان منابع انرژی کاربرد دارند.

استفاده در ساختمان‌ها و سازه‌ها

سلول‌های خورشیدی حساس به رنگ در ساختمان‌ها و سازه‌ها جهت تأمین انرژی و تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرند.

